



duté, indukčně kalené, broušené

Označení	Váha	Výrobní délka	Tloušťka kalené vrstvy	Standard. tolerance	Kruhovitost	Přímost	Rovinnost
	(kg)	(mm)	(mm)	(µm)	(µm)	(µm)	mm/m
WH 12	0,79	6000	0,6-1,3	0/-11	5	8	0,12
WH 14	0,91	6000	0,6-1,3	0/-11	5	8	0,12
WH 16	1,28	6000	0,6-1,6	0/-11	5	8	0,12
WH 20	1,25	6000	0,9-1,6	0/-13	6	9	0,1
WH 25	2,35	6000	0,9-1,8	0/-13	6	9	0,1
WH 30	3,50	6000	0,9-2,0	0/-13	6	9	0,1
WH 40	4,99	6000	1,5-2,5	0/-16	7	11	0,1
WH 50	9,91	6000	1,5-3,0	0/-16	7	11	0,1
WH 60	14,20	6000	2,2-3,0	0/-19	8	13	0,1

více na info@linsys.cz