



X46Cr13 - nerezový materiál, indukčně kalené, broušené

| Označení | Váha | Výrobní délka | Tloušťka kalené vrstvy | Standard. tolerance | Kruhovitost | Přímost | Rovinnost |
|----------|-------|---------------|------------------------|---------------------|-------------|---------|-----------|
| | (kg) | (mm) | (mm) | (µm) | (µm) | (µm) | mm/m |
| WRB 5 | 0,16 | 4000 | 0,5-0,8 | 0/-8 | 4 | 5 | 0,16 |
| WRB 6 | 0,23 | 6000 | 0,5-0,8 | 0/-8 | 4 | 6 | 0,16 |
| WRB 8 | 0,40 | 6000 | 0,6-0,9 | 0/-9 | 4 | 6 | 0,16 |
| WRB 10 | 0,62 | 6000 | 0,7-1,0 | 0/-9 | 4 | 6 | 0,16 |
| WRB 12 | 0,89 | 6000 | 0,8-1,2 | 0/-11 | 5 | 8 | 0,12 |
| WRB 14 | 1,21 | 6000 | 0,9-1,3 | 0/-11 | 5 | 8 | 0,12 |
| WRB 15 | 1,39 | 6000 | 1,1-1,5 | 0/-11 | 5 | 8 | 0,12 |
| WRB 16 | 1,58 | 6000 | 1,1-1,5 | 0/-11 | 5 | 8 | 0,12 |
| WRB 20 | 2,47 | 6000 | 1,2-1,5 | 0/-13 | 6 | 9 | 0,1 |
| WRB 25 | 3,85 | 6000 | 1,5-1,7 | 0/-13 | 6 | 9 | 0,1 |
| WRB 30 | 5,55 | 6000 | 1,5-1,9 | 0/-13 | 6 | 9 | 0,1 |
| WRB 40 | 9,87 | 6000 | 2,5-3,0 | 0/-16 | 7 | 11 | 0,1 |
| WRB 50 | 15,40 | 6000 | 2,7-3,2 | 0/-16 | 7 | 11 | 0,1 |
| WRB 60 | 22,20 | 6000 | 2,9-3,3 | 0/-19 | 8 | 13 | 0,1 |

více na info@linsys.cz