



**X46Cr13 - nerezový materiál, indukčně kalené, broušené**

Označení	Váha	Výrobní délka	Tloušťka kalené vrstvy	Standard. tolerance	Kruhovitost	Přímost	Rovinnost
	(kg)	(mm)	(mm)	(µm)	(µm)	(µm)	mm/m
WRB 5	0,16	4000	0,5-0,8	0/-8	4	5	0,16
WRB 6	0,23	6000	0,5-0,8	0/-8	4	6	0,16
WRB 8	0,40	6000	0,6-0,9	0/-9	4	6	0,16
WRB 10	0,62	6000	0,7-1,0	0/-9	4	6	0,16
WRB 12	0,89	6000	0,8-1,2	0/-11	5	8	0,12
WRB 14	1,21	6000	0,9-1,3	0/-11	5	8	0,12
WRB 15	1,39	6000	1,1-1,5	0/-11	5	8	0,12
WRB 16	1,58	6000	1,1-1,5	0/-11	5	8	0,12
WRB 20	2,47	6000	1,2-1,5	0/-13	6	9	0,1
WRB 25	3,85	6000	1,5-1,7	0/-13	6	9	0,1
WRB 30	5,55	6000	1,5-1,9	0/-13	6	9	0,1
WRB 40	9,87	6000	2,5-3,0	0/-16	7	11	0,1
WRB 50	15,40	6000	2,7-3,2	0/-16	7	11	0,1
WRB 60	22,20	6000	2,9-3,3	0/-19	8	13	0,1

více na [info@linsys.cz](mailto:info@linsys.cz)